

опис
«Coral MasterКладка»

- високоефективна комплексна добавка для кладок та інших будівельних розчинів. Надає суміші пластичність, покращує оброблюваність, регулює консистенцію, перешкоджає розшарування та водовідділення розчинної суміші. Склад добавки адаптований до вітчизняних заповнювачів та цементів. Виготовляється в Україні згідно з ТУ У В.2.7-24.6-35365973-001:2008, відповідає вимогам ДСТУ Б В.2.7-171:2008, EN 934-2. Склад добавки адаптований до вітчизняних заповнювачів та цементів.

**галузь
застосування**

- розчини кладок;
- штукатурні розчини.

переваги

- покращує оброблюваність – значно спрощує процес накидання, розрівнювання та вигладжування розчину, підвищує адгезію розчину до цегли;
- підвищує водонепроникність та морозостійкість розчинного шва;
- мінімізує ймовірність утворення тріщин, покращує технологічність використання розчину;
- не потрібно вводити вапно, пластифікатори та інші добавки;
- підвищує теплоізоляційні властивості розчину;
- дозволяє готувати розчини на перліті, керамзиті або золі;
- знижує витрату води до 40 відсотків;
- збільшує вихід розчину до 30 відсотків;
- перешкоджає утворенню висолів на поверхні цегли (усуває причини);
- зменшує осадові деформації;
- забезпечує до 12 годин збереження розчину;
- дозволяє працювати на всіх видах піску (річковий, яружний).

**рекомендації
щодо
застосування**

Рекомендована витрата 0,2-0,7% від маси цементу (0,2 - 0,7 кг на 100 кг цементу).

Добавка вводиться як із водою замішування, так і після. Повітрозалучення можна регулювати зміною витрати добавки при постійному часі перемішування або зміною часу перемішування при постійному витраті добавки. Час перемішування практично варіюється від 60 до 120 секунд. Вміст повітря залежить від витрати добавки, типу та витрати цементу, піску, консистенції, температури та часу перемішування.

Рекомендації щодо застосування мають інформативний характер. Застосування добавки вимагає випробування у відповідність до діючих стандартів.

Термін зберігання – у закритій пластмасовій тарі до 6 місяців
У разі замерзання – розморозити при температурі від 10°C до 30°C та ретельно перемішати до однорідного стану.