

Coral "MasterTherm": Специализированная высокоэффективная пластифицирующая и упрочняющая добавка для заливки теплых полов – повышает подвижность, растекаемость строительной смеси. Смесь приобретает гомогенную и плотную структуру. Процесс выравнивания пола осуществляется легче и поверхность бетона получается гладкой.

Основное действие – повышает растворимость цементного клинкера, взаимодействует с частицами цемента – «расталкивает» и, тем самым, пластифицирует смесь, снижает количество воды, уменьшает количество воздушных пор уплотняя смесь, образует комплексные соединения с минералами цемента вследствие чего повышает прочность и ускоряет твердение, образует на частицах водонепроницаемый слой повышая сопротивление к агрессивным средам.

Область применения:

- теплые полы
- наливные полы
- стяжки
- промышленные полы
- плиты перекрытий

Свойства добавки:

- позволяет делать стяжку толщиной от 3 мм;
- повышает удобокладываемость и растекаемость бетонных и растворных смесей;
- увеличивает теплоотдачу на 10-15% за счет уплотнения смеси и плотному прилеганию; раствора к нагревательным элементам;
- снижает трудозатраты;
- предотвращает образование трещин, обеспечивает гладкую поверхность;
- снижает водопотребность бетонной, растворной смеси на 10-20%;
- позволяет экономить цемент;
- увеличивает прочность и устойчивость к истиранию;
- делает стяжку однородной;
- увеличивает водонепроницаемость и защиту от проникновения влаги к нагревательным элементам.

Дозировка

1 литр на 100 килограмм цемента.

Рекомендуемый состав раствора

| | Устройство стяжек М150 | | Наливные полы М200 | |
|------------|------------------------|-----------|--------------------|-----------|
| компонент | 1 куб | 85 литров | 1 куб | 85 литров |
| Цемент, кг | 400 | 34 | 470 | 40 |
| Песок, кг | 1400 | 119 | 1350 | 115 |
| Вода, л | 210 | 18 | 230 | 20 |
| Добавка, л | 4 | 0,35 | 4,7 | 0,4 |

Способ применения

Добавка вводится в 50% рекомендованной воды и вливается в бетонную/растворную смесь, тщательно перемешивается. Оставшаяся часть воды вливается порциями до достижения необходимой пластичности смеси. Рекомендованный расход воды может изменяться на $\pm 10-15\%$ в зависимости от качества используемых материалов.